

ООО «ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

г.Пермь, ул.Есенина -1  
 тел/факс 8(342) 238-85-38

Документ о качестве № 163  
 Дата выдачи Апрель 2017  
 Номер партии 163  
 Количество \_\_\_\_\_  
 Накладная № \_\_\_\_\_  
 Вагоны (а/м) \_\_\_\_\_

Щебень из природного горного камня смесь фракций от 5 до 20 мм  
 Потребитель и его адрес г. Пермь

**ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ**

№ п/п	Наименование показателей	Показатель НД	Факт
1.	Зерновой состав: полный остаток на ситах по массе, %		
	d	от 90 до 100	<u>97.1</u>
	0,5 (d+D)	от 30 до 60	<u>48.2</u>
	D	до 10	<u>3.08</u>
	1.25 D	до 0,5	<u>0</u>
2.	Содержание зерен пластинчатой и игловидной формы по массе, % не более	0- 50	<u>11.8</u>
3.	Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц по массе, % не более	до 2	<u>1.18</u>
	и содержание глины в комках	до 0,25	<u>0.12</u>
4.	Содержание зерен слабых пород по массе, % не более	до 5	<u>2.31</u>
5.	Марка прочности	M800 – M1200	<u>1200</u>
6.	Марка по истираемости в полочном барабане	И1	<u>И1</u>
7.	Марка по морозостойкости	F200	<u>200</u>
8.	Насыпная плотность г/см <sup>3</sup>	не норм.	<u>1.44</u>
9.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня	А эфф до 370 Бк/кг	<u>32.9</u>
10.	Устойчивость структуры щебня, потеря массы при распаде не более 3%		<u>1.5</u>
11.	Содержание посторонних засоряющих примесей		<u>нет</u>
12.	Влажность	не норм.	<u>1.62</u>
13.	Соответствует ГОСТ (ТУ)		<b>ГОСТ 8267-93</b>

лаборант:

Начальник ОКК:

:

4

