

Паспорт качества № 134
на песок кварцевый

Наименование материала:
Песок кварцевый фракционированный фр. 0,63-1,25 мм

Результаты лабораторных испытаний:

Содержание пылевидных и глинистых частиц, % — 0,3
В том числе глины в комках — отсутствует
Содержание основной фракции, % — 64,2
Содержание фракции (+) % — 32,38
Содержание фракции (-) % — 2,92
Содержание влаги, % — 0,1
Коэффициент угловатости, ед. — 1,2
A_{эфф} естественных радионуклидов, Бк/кг — не более 370

Директор



Мерзляков А. О.